

## FILM DE PROTECTION SOLAIRE ARGENT 80 C (intérieur)



Le film Argent 80 C réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une petite partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et assure un look extérieur contemporain.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

### CONSEILS D'APPLICATION

|                                      |      |                                     |      |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| Transmission des UV                  | 1 %  | Simple vitrage clair                | ✓    |
| Transmission lumière visible         | 23 % | Simple vitrage teinté               | ✓    |
| Réflexion lumière visible extérieure | 60 % | Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓    |
| Réflexion lumière visible intérieure | 58 % | Double vitrage clair                | !    |
| Energie solaire totale rejetée       | 80 % | Double vitrage teinté               | ✗    |
| Ratio solaire :                      |      | Double vitrage teinté réfléchissant | !    |
| Réflexion énergie solaire            | 55 % | Double vitrage gaz                  | !    |
| Absorption énergie solaire           | 33 % | Double vitrage clair stadip ext.    | !    |
| Transmission énergie solaire         | 12 % | Double vitrage clair stadip int.    | ✗    |
| Réduction éblouissement              | 80 % |                                     |      |
| Valeur "g"                           | 0.20 | ✓ Oui   ! Prudence   ✗ Déconseillé  |      |
| Valeur 'u'                           | 5.10 | Couleur depuis l'extérieur : ARGENT |      |
| Coefficient d'ombrage                | 0.20 | Épaisseur                           | 50 μ |

**GARANTIE : 5 ans**

Contre le craquèlement, le jaunissement et la démétallisation.