

FILM DE PROTECTION SOLAIRE CHROME 270 XC



Le film Chrome 270 XC réduit la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CONSEILS D'APPLICATION

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| Transmission des UV | < 1 % | Simple vitrage clair | ✓ |
| Transmission lumière visible | 30 % | Simple vitrage teinté | ✓ |
| Réflexion lumière visible extérieure | 43 % | Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Réflexion lumière visible intérieure | 43 % | Double vitrage clair | ✓ |
| Energie solaire totale rejetée | 71 % | Double vitrage teinté | ✓ |
| Ratio solaire : | | Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Réflexion énergie solaire | 53 % | Double vitrage gaz | ✓ |
| Absorption énergie solaire | 26 % | Double vitrage clair stadip ext. | ✓ |
| Transmission énergie solaire | 21 % | Double vitrage clair stadip int. | ✓ |
| Réduction éblouissement | 69 % | | |
| Valeur "g" | 0.29 | ✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé | |
| Valeur 'u' | 5.80 | Couleur depuis l'extérieur : ARGENT | |
| Coefficient d'ombrage | 0.30 | | |

GARANTIE :

5 ans > vitres verticales – 2 ans > vitres de toiture

Contre le craquèlement, le jaunissement et la démétallisation.