

## FILM DE PROTECTION SOLAIRE CHROME 285 XC



Le film Chrome 285 XC réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

### CONSEILS D'APPLICATION

Transmission des UV	< 1 %	Simple vitrage clair	✓
Transmission lumière visible	16 %	Simple vitrage teinté	✓
Réflexion lumière visible extérieure	65 %	Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Réflexion lumière visible intérieure	65 %	Double vitrage clair	✓
Energie solaire totale rejetée	84 %	Double vitrage teinté	✓
Ratio solaire :		Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Réflexion énergie solaire	66 %	Double vitrage gaz	✓
Absorption énergie solaire	23 %	Double vitrage clair stadip ext.	✓
Transmission énergie solaire	11 %	Double vitrage clair stadip int.	✓
Réduction éblouissement	85 %		
Valeur "g"	0.14	✓ Oui    ! Prudence    ✗ Déconseillé	
Valeur 'u'	5.80	Couleur depuis l'extérieur : ARGENT	
Coefficient d'ombrage	0.10		

### GARANTIE :

5 ans > vitres verticales – 2 ans > vitres de toiture

Contre le craquèlement, le jaunissement et la démétallisation.